



# WAM WF3

**Wachs/Harz . Flathead . Träger PET 4,5 µm**

Besonders gute mechanische Beständigkeit und eine sehr gute Transferrate zeichnen dieses Thermotransfer-Farbband auf Wachs-Harz-Basis aus. Dieses Premiumband liefert eine sehr gute Druckqualität auf handelsüblichen Etikettenmaterialien mit glatter oder schwach strukturierter Papieroberfläche sowie einer Vielzahl von Kunststoff-Materialien. Mit diesem Farbband erreicht man eine hervorragende Transferrate bei Geschwindigkeiten bis zu 175 mm/s. Es ist kompatibel mit allen gängigen Flat Head Thermotransfer-Druckern.

## EINSATZGEBIETE



## EIGENSCHAFTEN









## BESTÄNDIGKEITEN

|                                 | Chromo            | PE     | PP     |       |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|
| <b>Kratztest <sup>(1)</sup></b> | 10                | 24     | 9      | Zykl. |
| <b>Wischtest <sup>(2)</sup></b> | >1.000            | >1.000 | >1.000 | Zykl. |
| <b>Ethanol <sup>(2)</sup></b>   | 9                 | 19     | 20     | Zykl. |
| <b>Benzin <sup>(2)</sup></b>    | 1                 | 1      | 1      | Zykl. |
| <b>Wasser <sup>(2)</sup></b>    | Substrat zerstört | >1.000 | >1.000 | Zykl. |

(2) Taber 250g (3) Crockmeter 355g

## ANWENDUNGEN

|               | Papier  | Folie   |
|---------------|---|---|
| <b>Vellum</b> |  | PP   |
| <b>Chromo</b> |  | PE   |
| <b>Gloss</b>  |  | PET  |

## LAGERBEDINGUNGEN

**Lagerzeit:** 12 Monate ab Lieferdatum  
**Temperatur:** 10 - 35°C  
**Feuchtigkeit:** 30 % - 80 %, ohne Niederschlag  
 Keine direkte Sonneneinstrahlung  
 Kein erhöhter Druck auf die Farbbandlagen

## ZERTIFIZIERUNGEN\*



\*Die Zertifizierungen liegen uns vor. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gern die detaillierte Unterlagen zukommen  
 © WAM Gruppe . Vers 01/2026